

RETOUCHES OU REMPLISSAGE GEL UV

	Commencez toujours pas laver et désinfecter les mains de votre cliente, essuyer celles-ci avec soins. Prendre le buffer et poncer entièrement toute la surface de l'ongle en réduisant l'épaisseur de l'ongle à retoucher. A l'aide d'une petite brosse, éliminer la poussière due au ponçage.
	Prendre votre primer pinceau ou stylo (comme la photo) et passer le sur toute la surface de l'ongle, laissez sécher 2 minutes, si l'ongle ne blanchit pas, repasser une couche plus abondante. Ceci permet de bien assécher l'ongle et de garantir en résultat plus définitif et éviter les décollements.
	Prendre votre gel de base et passez la première couche, comme d'habitude, ni trop fine ni trop débordante, sinon prendre garde au décollement ! Eviter tout le contour de l'ongle dans la zone cuticule.
	Passer 2 minutes sous la lampe UV

	A l'aide d'un coton imbibé de cleaner, nettoyer impeccablement le résidu gras sur le dessus de l'ongle.
	Passer la seconde couche de votre gel de construction toujours en évitant la zone cuticulaire.
	Remettre sous la lampe cette fois 3 minutes.
	Contrôler que la surface de l'ongle soit bien lisse et bombe, autrement reprendre le buffer ou lime et arranger la forme. Quoi qu'il arrive, donner avec la lime, la forme souhaitée à l'ongle. Si la phase de remodelage à la lime est nécessaire, en fin d'opération, mettre une couche de gel final et sous la lampe UV à nouveau 3 minutes.



Mettre une couche finale de TOP COAT UV
brillance afin d'assurer l'effet miroir.



Placer les ongles couverts de la couche de TOP
COAT UV sous la lampe 3 minutes seulement.



Nettoyer avec un coton imbibé de cleaner.
Le travail est terminé.